

LOCTITE®

LOCTITE

Super Bond Power Easy

KARAKTERISTIKE

LOCTITE® Super Bond Power Easy je jednokomponentni instant lepak. Dizajniran je za kućnu upotrebu i stvara čvrste spojeve između širokog spektra uobičajenih materijala. Idealan je lepak za lepljenje materijala kao što su plastika, guma, metali, drvo, keramika, koža, tkanine, karton i papir.

LOCTITE® Super Bond Power Easy je slabog mirisa i sporiji od standardnog super lepka, što čini mogućim njegovo repozicioniranje i sporije lepljenje kože (najmanje dva puta duže nego kod standardnog LOCTITE® super lepka).

Brzina lepljenja: Početno prijanjanje u toku 15 do 120 sekundi, u zavisnosti od podloge.

Jačina spoja (ISO 4587): 10 do 20 N/mm²(zatezna otpornost) u toku 12 do 24 sata, u zavisnosti od podloge.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Proverite da li su sve površine koje se lepe čiste, suve i da dobro prijanjaju jedna uz drugu.
2. Izbegavajte kontakt kože sa lepkom.
3. Nanesite minimalnu količinu Super Bond Power Easy lepka na jednu od površina koje treba spojiti.
4. Odmah spojite delove i držite ih pritisnutim rukama najmanje 1 minut.
5. Ostavite bez ometanja 10 minuta ili najbolje preko noći kako bi se razvila puna čvrstoća spoja.
6. Izbegavajte prosipanje i zaštitite radne površine.
7. Za najbolje rezultate, spojeve treba pripremiti na sobnoj temperaturi (15-30 °C) i minimalno 30% relativne vlažnosti.
8. Za optimalan vek trajanja proizvoda, obrišite mlaznicu maramicom da biste uklonili višak lepka, vratite poklopac i čuvajte pakovanje na hladnom i suvom mestu.



TEHNIČKI PODACI

Sastav: β - Metoksietil cijanoakrilat
Izgled: Bistro
Gustina : 1.1 g/cm³ pri 20 °C
Viskozitet @ 25 °C : ~ 2000 mPa.s
Pakovanje: 3g tuba
Bezbednost: Vidi SDS
Rok trajanja na 2-8 °C: 24 meseci neotvoreno *

* Samo kao vodič, ovo se može smatrati približno ekvivalentnim 18 meseci na 20 °C.

OGRANIČENJA

- Samo za unutrašnju upotrebu.
- Ne koristite na prašnjavim, prljavim ili mokrim površinama.
- Nije pogodno za lepljenje polipropilena, polietilena, PTFE, silikonske gume, stakla, glaziranih površina, veoma meke kože ili pene.
- Nikada nemojte koristiti za lepljenje sklopova u kojima se drže vruće tečnosti.

Henkel

SKLADIŠTENJE

Čuvati na hladnom i suvom mestu, van domašaja dece.

ZDRAVLJE I BEZBEDNOST

Pre upotrebe proizvoda pogledajte odgovarajući bezbednosni list koji je dostupan na zahtev.

“Informacije date u ovom tehničkom listu (TDS), uključujući preporuke za upotrebu i primenu proizvoda, zasnivaju se na našem znanju i iskustvu o proizvodu na datum ovog TDS-a. Proizvod može imati različite primene, kao i različite uslove primene i radne uslove u vašem okruženju koji su van naše kontrole. Stoga Henkel nije odgovoran za pogodnost našeg proizvoda za proizvodne procese i uslove u vezi sa kojima ih koristite, kao ni za predviđene primene i rezultate. Toplo preporučujemo da izvršite sopstvena prethodna ispitivanja kako biste potvrdili takvu podobnost našeg proizvoda.

Svaka odgovornost u vezi sa informacijama u tehničkom listu ili bilo koje druge pismene ili usmene preporuke u vezi sa navedenim proizvodom su isključene, osim ako nije izričito drugačije dogovoreno i osim u vezi sa smrću ili ličnom povredom prouzrokovanom našim nemarom i bilo kojom odgovornošću prema bilo kom važećem obaveznom zakonu o odgovornosti za proizvode.”